JNP

JNP Ürün Tanıtımı ve Seçim Kılavuzu

PVC süspansiyon polimerizasyonu için HPMC E50 ve F50

JNP tarafından ürün karşılaştırması ve ön seçim için hazırlanmıştır. Bu kılavuz bir tedarik garantisi, SDS veya parti test belgesi değildir.

PVC reçinesinin süspansiyon polimerizasyonu için HPMC adaylarının karşılaştırılmasına yöneliktir. Bu kılavuz, boru, profil ve benzeri ürünlerin sonraki aşama kompaund hazırlığında kullanılacak kalite seçimine uygulanmaz.

Genel parametreler ve spesifikasyon incelemesi

Parametre	Referans bilgiler
Ürün kategorisi	HPMC
Kullanım kapsamı	PVC süspansiyon polimerizasyonu için HPMC E50 ve F50
Viskozite ve ölçüm yöntemi	Belirli kalite ve proje için teyit edin
Jelleşme davranışı ve ölçüm yöntemi	Belirli kalite ve proje için teyit edin

Seçim ve sonraki adımlar

Tedarik spesifikasyonu değil, ön seçim referansı: E50 58-62 °C; F50 63-68 °C. Yalnızca viskozite aralıkları aynı ve ölçüm koşulları karşılaştırılabilir olduğunda ön karşılaştırma için kullanılır. Bu jelleşme sıcaklığı aralıkları, polimerizasyon reaktörünün çalışma sıcaklığı aralıkları değildir.

Önce viskozite aralığını ve ölçüm koşullarını aynı temele getirin; ardından jelleşme davranışını ve gerçek reaktör sıcaklık profilini karşılaştırın. Jelleşme sıcaklığı reaktör sıcaklığı değildir. Kalite adı, dozajı veya çalışma sıcaklığını otomatik olarak belirlemez.

- Kullanım alanı ve hedefler
- Spesifikasyonlar ve ölçüm koşulları
- Hedef pazar
- Miktar, ambalaj ve teslim süresi; bilinmeyen bilgiler boş bırakılabilir

CoA belgeleri kurum içi kalite kayıtları olarak saklanır. Bu kılavuzu okumak, danışmak veya bütçe amaçlı fiyat teklifi istemek için CoA ön koşul değildir. Belirli bir projenin belge gereklilikleri ayrıca kararlaştırılır.

Bu kılavuz bir SDS veya işletim prosedürü değildir. Satın alma ve kullanımdan önce geçerli güvenlik belgelerini ve tesis gerekliliklerini inceleyin.

JNP bu kılavuzun derlenmesinden, çevirisinden ve açıklanmasından sorumludur. Belirli spesifikasyonlar ve uygunluk, doğrulanmış ürün belgelerine ve proje koşullarına tabidir.

Jinan Prosperity New Material Co., Ltd.

www.jnprosperity.com | sakilee@jnprosperity.com